

CONCRETTA

THE ART OF CONCRETE



Yüksek mukavemet.

Hızlı kuruma.

Kolay uygulama.

Çevre dostu.

Suya ve hava şartlarına dayanıklıdır. (iç-dış)

Duvar, zemin kullanımına uygundur.

Ürün Tanımı: Concretta duvar ve zeminlerde son kat olarak kullanılmak için üretilmiş bir malzemedir.

Renklendirmek mümkündür.Renk seçenekleri mevcuttur.

Uygulama aletleri: Paslanmaz çelik mala ve spatula

Ambalaj: 5-10-25 kg'lık kutu.

Raf Ömrü ve Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 8-10 litre su. Bir birim su: yaklaşık 2,5 birim toz

Malzeme Gereksinimi: Yaklaşık 0,5 kg toz/m²

Çalışma Süresi*: Yaklaşık 30 - 35 dakika.

Kuruma Süresi*: Yaklaşık 12 saat.

Uygulama Aşamaları

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez.
Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada
aynıdır.Uygulama aletleri; çelik mala veya spatula.

1

Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru, temiz ve düz bir
satihta olduğundan emin olun.

↓

2

Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek
kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni,
pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla
ürün sarfiyatına yol açacaktır. (Yüzeyinizi düzleştirmek için
daha uygun maliyetli malzemeler olduğunu unutmayın)

↓

3

Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat
kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin
olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmelidir.M2 sarfiyat
100 ml.

↓

4

1.Kat Mikro Beton

Temiz bir kova içerisinde toz/2,5 kg oranında su ile 5 dakika
boyunca karıştırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir.

Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment
oranı paket içeriğinde mevcuttur.Uygulama tamamlandığında
12 saat kuruma süresi verilmelidir.M2 sarfiyatı her kat için 0,5
kg dır. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dır..

↓

5

2. Kat Mikro Beton

Toz/2,5 oranında su ile 5 dakika karıştırılarak uygulamaya geçilmelidir. Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur. M2 sarfiyatı her kat için 0,5 kg dir. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dir.

6



Zımparalama

120 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemten sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir..



7

Sealer

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır. M2 sarfiyatı 100 ml dir.



8

U-Sealer

Malzemeye %20 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır. Bir kişi cilalı rulo ile uygularken ardından bir kişi ise kuru rulo ile cilalı yüzeyin üzerinden geçmelidir. 12 saat sonra alan kullanıma hazırdır. M2 sarfiyatı 100 ml dir. Ağır yük trafiği olan alanlarda iki kat uygulanmalıdır.