

# CONCRETTA WS

## THE ART OF CONCRETE

ÇİMENTO ÖZLÜ SU GEÇİRMEZ KAPLAMA II DUŞ / BANYO / HAVUZ / MOBİLYA



**Yüksek mukavemet.**

**Hızlı kuruma.**

**Kolay uygulama.**

**Çevre dostu.**

**Suya ve hava şartlarına dayanıklıdır. (iç-dış)**

**Duvar, zemin ve mobilyalarda kullanıma uygundur. Gerektiğinde veya istenildiğinde son kat yüzey olarak kullanılabilir.**

**Ürün Tanımı: Concretta ws ıslak hacimler için üretilmiş bir malzemedir. Her türlü yüzeyde son kat olarak kullanılır.**

**Renklendirmek mümkündür.Renk seçenekleri mevcuttur.**

**Uygulama aletleri: Paslanmaz çelik mala ve spatula**

**Ambalaj: 5-10-25 kg'lık kutu.**

**Raf Ömrü ve Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.**

**Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 8-10 litre su. Bir birim su: yaklaşık 2,5 birim toz**

**Malzeme Gereksinimi: Yaklaşık 0,5 kg toz/m<sup>2</sup>**

**Çalışma Süresi\*: Yaklaşık 30 - 35 dakika.**

**Kuruma Süresi\*: Yaklaşık 12 saat.**

# Uygulama Aşamaları

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez.  
Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada  
aynıdır.Uygulama aletleri; çelik mala veya spatula.

1

## Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru, temiz ve düz bir  
satihta olduğundan emin olun.



2

## Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek  
kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni,  
pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla  
ürün sarfiyatına yol açacaktır. (Yüzeyinizi düzleştirmek için  
daha uygun maliyetli malzemeler olduğunu unutmayın)



3

## Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat  
kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin  
olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmelidir.M2 sarfiyat  
100 ml.



4

## 1.Kat Mikro Beton(Concretta Basecoat)

Sadece seramik üstü uygulamalarda bu katman kullanılır.  
Temiz bir kova içerisinde toz/2,5 kg oranında su ile 5  
dakika boyunca karıştırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir.  
3 saat bekleme süresi vardır. M2 sarfiyatı 1kg dır.



## 5

### 2. ve 3. Kat Mikro Beton (Concretta WS)

Toz/2,5 oranında su ile 5 dakika karıştırılarak uygulamaya geçilmelidir. 12 saat bekleme süresi verilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur. Aynı yöntem ile 3. kat Concretta WS uygulaması tekrarlanır. M2 sarfiyatı her kat için 0,5 kg dir. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dir.

## 6



### Zımparalama

120 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemden sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir..



## 7

### Sealer

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır. M2 sarfiyatı 100 ml dir.



## 8

### U-Sealer

Malzemeye %20 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır. Bir kişi cilalı rulo ile uygularken ardından bir kişi ise kuru rulo ile cilalı yüzeyin üzerinden geçmelidir. 12 saat sonra alan kullanıma hazırdır. M2 sarfiyatı 100 ml dir. Ağır yük trafiği olan alanlarda iki kat uygulanmalıdır.