


CONCRETTA WS



ÇEVRE
DOSTU

Yaklaşık 12 ay

01 / PREPARATION

Uygulama Aşamaları

Renk: GENEL

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez. Uygulama metodu duvar, tavan, zemin ve mobilyada aynıdır. Uygulama aletleri çelik mala veya spatuladır.

01

UYGULAMA ADIMI

ZEMİNİ HAZIRLAYIN

İşleme başlamadan önce zeminin kuru, temiz ve düz bir yüzeye olduğundan emin olun. Başarılı bir montaj için mümkün olduğunca düz ve yüksek kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir. Pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla ürün sarfiyatına yol açacaktır.

YÜZEY

Kuru / temiz / düz

AMAÇ

Düzgün alt taban

02

UYGULAMA ADIMI

PRIMER

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmelidir. M² sarfiyatı 100 ml'dir.

UYGULAMA

Rulo

KURUMA

3 saat

SARFIYAT

100 ml/m²

SONRAKİ AŞAMA

Basecoat uygulamasına geçin

Primer tamamen kuruduktan sonra

02 / MICROCEMENT

Mikro Çimento

Basecoat, Finishcoat ve zımparalama

03

1. KAT MİKRO ÇİMENTO (BASECOAT)

25 kg toz için yaklaşık 8-10 litre su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı (1 hacim su : 2,5 hacim toz) ve uygulamaya geçilmelidir. Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir. M² sarfiyatı 1 kg'dır.

KARIŞIM
1 su : 2,5 toz

KURUMA
12 saat

SARFIYAT
1 kg/m²

NOT / BASECOAT

Su ile karıştırılıp hazırlanan malzeme ile çalışma süresi 30-45 dakika aralığındadır. Karıştırılan malzeme bu süre zarfında tüketilmeli ve içerisine tekrardan su eklenmemelidir. 10 kg mikro çimento tozuna 3-3,5 kg civarı su eklenerek topak kalmayana kadar karıştırılmalı ve bu karışım 30-45 dakika arasında tüketilmelidir. 10 kg'lık karışım ile hazırlanan malzeme ilk katta 10 m² alan kaplamaktadır.

04

2. VE 3. KAT MİKRO ÇİMENTO (FINISHCOAT)

25 kg toz için yaklaşık 10-12 litre su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı (1 hacim su : 2 hacim toz) ve uygulamaya geçilmelidir. Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir. M² sarfiyatı her kat için 0,5 kg'dır. İki kat için toplam sarfiyat 1 kg/m²'dir. İlk katın kurumasından sonra aynı yöntemle 3. kat uygulanır.

KARIŞIM
1 su : 2 toz

KURUMA
12 saat / kat

2 KAT SARFIYAT
1 kg/m²

NOT / FINISHCOAT

Su ile karıştırılıp hazırlanan malzeme ile çalışma süresi 30-45 dakika aralığındadır. Karıştırılan malzeme bu süre zarfında tüketilmeli ve içerisine tekrardan su eklenmemelidir. 5 kg mikro çimento tozuna 2-2,5 kg civarı su eklenerek topak kalmayana kadar karıştırılmalı ve bu karışım 30-45 dakika arasında tüketilmelidir. 5 kg'lık karışım ile hazırlanan malzeme ilk katta 10 m² alan kaplamaktadır.

05

ZIMPARALAMA

120'lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemden sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olunmalıdır.

03 / PROTECTION

Koruyucu Katlar

Sealer, C-Solution ve U-Sealer

06

UYGULAMA ADIMI

SEALER

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır. 3 saat bekleme süresi vardır. M² sarfiyatı 100 ml'dir.

UYGULAMA

Rulo

KURUMA

3 saat

SARFIYAT

100 ml/m²

07

UYGULAMA ADIMI

C-SOLUTION (OPSİYONEL)

Malzemeye %5 oranında su eklenerek iyice karıştırılır, ardından rulo ile uygulanır. Beton içine işleyerek gereğinden fazla ortaya çıkan dokuyu hafifletmek ve zemini güçlendirmek için kullanılır. Aynı zamanda zeminden gelen su ve nem problemini ortadan kaldırır. 3 saat kuruma süresi verilip 2 kat uygulanmalıdır.

SU İLAVESİ

%5

KURUMA

3 saat

UYGULAMA

2 kat

08

UYGULAMA ADIMI

U-SEALER

Malzemeye %5 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır. Bir kişi cilalı rulo ile uygularken ardından bir kişi kuru rulo ile yüzeyin üzerinden geçmelidir. 12 saat sonra üzerinde yürünebilir. M² sarfiyatı 100 ml'dir. Ağır yük trafiği olan alanlarda iki kat uygulanmalıdır.

Uygulama tamamlandı

20 M² KİT İÇİN PAKET İÇERİĞİ

2 LT Primer | 20 KG Microcement Basecoat | 20 KG Microcement Finishcoat

2 LT Sealer | 2 LT C-Solution (Pigment) | 2 LT U-Sealer

1 adet 120'lik zımpara